OPUS1 Hartholz-Pflegeöl

Für einen langanhaltenden Witterungsschutz beanspruchter Holzflächen



Produktbeschreibung

Beschreibung	Tiefenwirksames Kunstharz-Pflegeöl für einen langanhaltenden Witterungsschutz beanspruchter Holzflächen
Verwendungszweck	Außen. Für Neu- und Erneuerungs anstriche, z. B. für Gartenmöbel, Sichtblenden, Gartenparkett, Holzterrassen böden, Riffelholzdielen, Zäune, Pergolen
Eigenschaften	■ Schutz vor Austrocknung ■ Farbauf rischend ■ Erhält den Holzcharakter ■ Wasser- und schmutzabweisend ■ Zieht tiefenwirksam ein ■ Bietet besonderen Schutz vor UV-Strahlen und somit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes
Materialbasis	Lackleinöl, Alkydharz
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter
Farbtöne	Teak, Douglasie und Bangkirai
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	■ Teak/Douglasie/Bangkirai-Holz ■ Auch geeignet zur Anwendung auf anderen Holzarten, wie z. B. Eukalyptus, Eiche, Robinie, Zeder
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12 % liegen. Holz von grobem Schmutz durch Abbürsten befreien, dann reinigen (z. B. mit Seifenwasser) und mit klarem Wasser abspülen. Holz komplett trocknen lassen (ca. 2 – 3 Tage). Nach der Trocknung eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen (Staubmaske tragen). Eventuell auftretende Holzinhaltsstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln.
Auftragsverfahren	Das Öl ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Kunstharz Holzöl. Nach Trocknung einen bis zwei Deckanstriche auftragen. Verarbeitung: Das Öl mit einem Flachpinsel, Flächenpinsel oder fusselfreien, sauberen, weichen Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material abnehmen. Tipp: Zur mindestens jährlichen Erneuerung Schmutz von den Holzflächen entfernen und anschließend, je nach Abwitterungsgrad, 1- bis 2-mal mit OPUS1 Kunstharz Holzöl behandeln.
Verbrauch	ca. 90 ml/m^2
Überarbeitung	Nach ca. 12 Stunden
Trocknung/Trockenzeit	Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaf enheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luft feuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Pinselreiniger

Hinweise

Reinigung und Pflege	Reinigung mit Pinselreiniger
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Enthält 2-Butanonoxim– kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	M-KH02
Deklaration der Inhaltsstoffe	Lackleinöl, Alkydharz, Buntpigmente, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive
KundenServiceCenter	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142