



GARTEN- & FASSADENFARBE

Deckanstrich in farbiger Vielfalt - ideal für den Außenbereich



7103
Signalgelb
deckend
RAL 1003



7519
Capriblau
deckend
RAL 5019



7530
Feuerrot
deckend
RAL 3000



7629
Minzgrün
deckend
RAL 6029



7283
Englisch Grün
deckend
RAL 6009



7511
Braunrot
deckend
RAL 3011



7119
Graubeige
deckend
RAL 1019



7817
Schokoladen-
braun deckend
RAL 8017



7505
Tiefschwarz
deckend
RAL 9005



7716
Anthrazitgrau
deckend
RAL 7016



7542
Verkehrsgrau A
deckend
RAL 7042



7738
Achatgrau
deckend
RAL 7038



7535
Lichtgrau
deckend
RAL 7035



7262
Reinweiß
deckend
RAL 9010



7500
Verkehrsweiß
deckend
RAL 9016



Produktbeschreibung:

Äußerst wetter- und UV-beständiger, deckender Holzanstrich für den Außenbereich. Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3)

Anwendungsbereiche:

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis einer Polymer-Dispersion, Titandioxid (Weißpigment), Eisenoxide und organische Pigmente, Additive und Konservierungsmittel (MIT/BIT). Lösemittel: Wasser. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 130 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Viskosität: 30-40 s, 4 mm nach DIN 53211, sämig/flüssig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 7,5-8,5

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (Anstrichtemperatur mind. +5°C, max. 18% Holzfeuchte). Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das rohe Holz mit der Osmo Holz-Imprägnierung WR vorbehandeln. Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Falls möglich, den ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen. Noch gut erhaltene Altanstriche säubern und anschleifen - schadhafte Anstriche entfernen (abschleifen). Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.



Verarbeitung:

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn und zügig bahnenweise in Maserrichtung auftragen oder im Spritzverfahren applizieren. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten und den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltstoffen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Anstrich haftet optimal.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).



Achtung

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

7103 Signalgelb deckend (RAL 1003)
7519 Capriblau deckend (RAL 5019)
7530 Feuerrot deckend (RAL 3000)
7629 Minzgrün deckend (RAL 6029)
7283 Englisch Grün deckend (RAL 6009)
7511 Braunrot deckend (RAL 3011)
7119 Graubeige deckend (RAL 1019)
7817 Schokoladenbraun deckend (RAL 8017)
7505 Tiefschwarz deckend (RAL 9005)
7716 Anthrazitgrau deckend (RAL 7016)
7542 Verkehrsgrau A deckend (RAL 7042)
7738 Achatgrau deckend (RAL 7038)
7535 Lichtgrau deckend (RAL 7035)
7262 Reinweiß deckend (RAL 9010)
7500 Verkehrsweiß deckend (RAL 9016)

Gebindegrößen:

0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 11/19